

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

PUR ADHESIVE P150

PUR Adhesive P150 is een lijm op basis van polyurethaan voor verkleving van SealEco ongecacheerde EPDM folies op een horizontale ondergrond.

Technische data

Basis:	Polyurethaan
Kleur:	Geelbruin
Consistentie:	Vloeibaar
Vlampunt:	-4°C
Viscositeit (bij 20°C):	2500 mPa.s
Densiteit (bij 20°C):	1,05 g/cm ³
Bewaartijd:	9 maanden in de originele ongeopende verpakking in een droge en goed geventileerde ruimte tussen 5°C en 30°C.



Verpakking

Gewicht (kg/bus)	Inhoud (L/bus)	Bussen/doos (st)	Bussen/pallet (st)	Gewicht/pallet (kg)
2	1,94	6	216	457
5	4,85	Nvt	120	625
10	9,7	Nvt	50	525

Beschikbaarheid afhankelijk per land. Contacteer uw lokale verdeler voor meer informatie.

Gemiddeld verbruik

350 g/m² (aangebracht in rillen).

Gebruiksaanwijzing

PUR Adhesive P150 is klaar voor gebruik en mag niet verdund worden. De lijm kan enkel verwerkt worden bij temperaturen tussen +5°C en 30°C. Bij temperaturen tussen +5°C en 15°C raadt SealEco aan de polyurethaanlijm op te warmen tot maximum 30°C. De temperatuur van de lijm dient minstens 15°C te bedragen bij het aanbrengen ervan.

PUR Adhesive P150 wordt aangebracht in rillen. Hiervoor zal men de lijmbus perforeren met gaten van Ø 6 mm en een tussenafstand van 50 mm. Wacht (5 min. bij 20°C) na het aanbrengen van de lijm totdat deze lichtjes begint op te schuimen en witter wordt. Rol vervolgens de folie in de lijm en borstel deze aan van het midden naar buiten toe, herhaal dit na 30 minuten. De maximale open tijd bedraagt 20 minuten. Hechtingstijd: zoals iedere PUR lijm reageert ook deze lijm met de luchtvochtigheid. De uithardingstijd wordt dan ook bepaald door de luchtvochtigheid en bedraagt tussen 1 uur en 2 dagen.

Geschikte ondergronden

PUR Adhesive P150 kan verkleefd worden op ondergronden zoals: hout, beton, lichtgewicht beton, hout, geschikte isolatietypes en bitumineuze ondergronden. Verkleving op bitumen met een laag smeltpunt, met leischilfers, bezand of getalkt zijn niet toegelaten. De ondergronden moeten proper zijn en vrij van oliën, vetten en vocht. De oppervlaktetemperatuur dient minimaal +5°C te bedragen. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Nota

PUR Adhesive P150 is licht ontvlambaar. Raadpleeg de veiligheidsvoorschriften voor transport, opslag en gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.